

ОПИСАНИЕ

IMAGin® JT 5529 P и MBF са 10годишни полимерни PVC фолия за печат с мастила на солвентна база.

Лицев материал

Бяло, гланцово, меко cast PVC фолио с дебелина 55 µm

Лепило

Акрилно перманентно непрозрачно лепило – P

Акрилно перманентно със специално полагање за спомагане на изваждане на въздуха при монтаж – „бъбъл фри“ - MBF

Силиконизирана подложка

Промазана крафт хартия – 140гр./м² – принтирана на гърба с надпис MACtac.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дълготрайни външни реклами и промоции върху плоски, леко закривени, релефни и силно начупени повърхности.

Печат

Специално разработен за печат на солвентна основа за принтиране на широкоформатни принтери като:

SEIKO, MUTOH, DURST, UR, VUTEK, ORMOSA, GANDI, INFINITI, MIMAKI, SCITEX

ТРАЙНОСТ

В оригинална опаковка - 2 години при съхранение от 15°C до 25°C и ± 50% относителна влажност.

Трайността на изображението при външни реклами е 10г. Ламиниране забавя евентуално избледняване на цветовете което може да се появи след време. Това избледняване зависи от качеството на мастилата и поставянето на материала за принтиране.

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА

Показатели на лепилото

Бързо залепване към стъкло - 22±3 N/25 mm

Peel сила 24h върху стъкло - 22±3 N/25 mm

Стабилност на размерите

Свиване след 48 ч при 70° C - Max.1.0%

(мостра, монтирана върху алуминий)

Температурна амплитуда

Минимална температура на монтиране: +10°C до +40°C

Температурна амплитуда при експлоатация: - 20°C до + 70°C

НАЧИН НА ОБРАБОТКА:

Печат

Препоръчително е да се работи в помещение с температура +23°C и R.H. 50%.

Ламиниране

Преди ламиниране JT 5529P трябва да бъде перфектно сух. Препоръчителна серия за ламиниране – IMAGin LF 3599(glossy)

Транспортиране

За да бъде транспортиран по-лесно, JT5529P трябва да е във вид на ролки, с изображението навън, с минимум диаметър 15 см.

Ако изображението не е защитено с ламинат, уверете се, че е абсолютно засъхнало след принтирането. Ролката трябва да е опакована с пластмасово покритие.

По време на транспортиране и складиране, избягвайте излагане на високи температури или влага.